

Техническая информация
TECHNICAL DATA SHEET

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Гло Brite® серия 7560RU-TF

ОПИСАНИЕ	
Jessup Glo Brite® 7560RU – прозрачный фотолюминесцентный материал для холодного ламинирования не мелованной бумаги, картона и т.д. Конструкция: <ul style="list-style-type: none"> • защитный прозрачный слой – полиэстер; • фотолюминесцентный слой – калиброванные гранулы люминофора в связующем веществе; • клеевой слой – стабильный акриловый клей для бумажных поверхностей. • защитный слой – силиконизированная бумага. 	
ПРИМЕНЕНИЕ	
Jessup Glo Brite® 7560RU – материал для ламинации бумажных планов эвакуации, инструкций и т.п.	
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА	РАЗМЕРЫ
<ul style="list-style-type: none"> • Прозрачный фотолюминесцентный материал; • срок эксплуатации в обычных условиях внутри помещения - от 10 лет; • высокое сопротивление материала химическому воздействию, воздействию окружающей среды, UV излучению; • печать: - UV принтер, шелкотрафарет. • маркировка: - JMC 200 (ГОСТ P12.2.143-2009) 	Поставляемые размеры оптовых ролей: Роль 61,0 см x 50м Роль 61,0 см x 16,67м лист 61,0 см x 40,0 см лист 40,0 см x 30,0 см

СВОЙСТВА

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Толщина:	PSTC - 133 - Материал - Клеевой слой - Подложка	0.002 inch (0.051 mm) 0.005 inch (0.127 mm) 0.005 inch (0.127 mm)
Адгезия: - нержавеющая сталь	PSTC – 101 через 15 мин. через 24 часа	25 oz/in (27 N/100 mm) 50 oz/in (55 N/100 mm)
- поверхности, окрашенные порошковой краской *	через 15 мин. через 24 часа	20 oz/in (22 N/100 mm) 30 oz/in (33 N/100mm)
- ПВХ поверхности.	через 15 мин. через 24 часа	10 oz/in (11 N/100 mm) 15 oz/in (16 N/100 mm)
Сопротивление на сдвиг: - нержавеющая сталь	PSTC – 107 1/2” x 1/2” x 1000g	2 час
Липкость:	PSTC - 6 Rolling Ball Tack	< 5 inches (12.7cm)

- Свойства порошковых красок, лаков, морилки и других лакокрасочных покрытий могут влиять на адгезию материала к поверхности. Необходимо перед применением проверять клеящую способность материала к поверхности.

СВОЙСТВА (продолжение)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Значения послесвечения:	DIN 67510 / ASTM 2072 (Xe lamp 1000Lx / 5 min) 5 min (Xe lamp 1000Lx / 5 min) 60 min	200 mcd/m ² 25 mcd/m ²
Соответствие стандартам:	Russian national standard P12.2.143-2009, DIN 67510, ASTM 2072, ISO 15370, EU marine Equipment Directive, IMO RES A. 752 (18), PSPA class C, JIS Z9100, NYC RS6-1, IBC,	
Сопротивление температуре: - высокая - низкая	14 дней at 220°F (104,5°C) 14 дней at -20°F (-29°C)	Не рекомендовано 60°C (max. service) Нет видимых дефектов.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	РЕАГЕНТ	РЕКОМЕНДАЦИЯ
<u>Стойкость к растворению</u> (Перед тестированием материал был нанесен на панель из нержавеющей стали и оставлен при комнатной температуре на 24 часа. После, образец был полностью покрыт реагентом, включая углы и кромку и оставлен на час при комнатной температуре. Затем, реагент был смыт и продукт подвергся тестам на сопротивление трению, износу, отрыву, сдвигу и т.д.)	Вода 10% Соленый раствор воды Отбеливатель Трихлорэтилен 25% Раствор серной кислоты 1% Раствор едкого натра Неэтилированный бензин Дизельное топливо Гидравлическая жидкость 50% Раствор антифриза Бутанон Уайт-спирит 99% Изопропиловый спирт	Рекомендовано Рекомендовано Рекомендовано Только случайный контакт Рекомендовано Рекомендовано Только случайный контакт Рекомендовано Рекомендовано Рекомендовано Только случайный контакт Только случайный контакт Рекомендовано

Примечание: Данная техническая информация представляет средние значения, основанные на тестах материала и не может быть использована в случаях не стандартного применения. Покупатели, желающие применить материал в специфических условиях должны обратиться в Российское представительство Jessup Manufacturing Company для получения дополнительных рекомендаций.

Срок службы:

В стандартных условиях, при соблюдении требований монтажа и эксплуатации, срок службы материала внутри помещения - свыше 20 лет, снаружи - свыше 10 лет. При напольном размещении требуется дополнительная защита материала. Срок службы при напольном размещении существенно зависит от типа поверхности, условий эксплуатации, механических нагрузок, ухода и прочих трудно прогнозируемых факторов. В силу этого, срок эксплуатации не может быть определен однозначно и является предполагаемым в каждом конкретном случае.

ПРИЛОЖЕНИЕ (Данные исследования российских лабораторий)

НАИМЕНОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ.	ЗНАЧЕНИЯ
Координаты цветности:	x=0,271, y=0,576
Фотометрические характеристики ГОСТ Р12.2.143-2009 п 9.1.4: Яркость свечения (мкд/м2): Время свечения: Цвет послесвечения: Яркость свечения (мкд/м2):	10мин. 227,2 60 мин. 27,14 1570 мин. Желто – зеленый
Липкость ГОСТ20477 п.4.6:	232
Усадка ТУ 2255-003-52130249-2004 п. 5.5:	Через 5 мин. 0,00 Через 24 часа 0,08
Устойчивость к действию химических сред ГОСТ 9.403-80, метод 1:	Изменений не выявлено
Устойчивость к воздействию переменных температур ТУ 2255-003-52130249-2004 п 5.8, 5.9:	Изменений не выявлено.
Показатели пожарной опасности: - кислородный индекс (для полимерных пленок и пластиков) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.14: - группа горючести ГОСТ 30244-94 п.5.3; - группу воспламеняемости ГОСТ 30402-96 п.5.1; - группа по дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18; - группа по токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20:	19,3% Г2 В2 Д2 Т2

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р 12.2.143—2009:	№ ROSS US.АЮ64. Н07387 От 03.02.2014
Сертификат соответствия требованиям технического Регламента в области пожарной безопасности №123ФЗ (обязательный):	№ С-US.ПБ74.В00118 09.10.2015г.
Экспертное санитарно-гигиеническое заключение:	№ 01 От 13.01.2014г.
Сертификат Международного морского регистра Lloyd's Register:	MED 1450044 От 25.02.2014г.
Сертификат пожарной безопасности Международного морского регистра Lloyd's Register:	SASF110449 От 24.12.2011

ПРИМЕЧАНИЕ: за информацией о датах и номерах актуальных сертификатов просим обращаться в представительство Jessup Mfg в России.